

## Produktbeskrivning

FF M-1K Lim är ett 1-komponents fukthärdande lim för användning i skarvar, överlapp och limning av tillbehör i FF System. FF M-1K används i kombination med övriga produkter i FF System tätsystem för att tillsammans utgöra godkänd konstruktion i bostadsmiljö. Limmet är snabbhärdande, elastiskt och vattentätt. För användning i skarvar, överlapp, limning av tillbehör på golv och vägg samt vid delreparationer. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning. För inomhusbruk.

## Underlag

FF M-1K Lim används på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpat som underlag för keramiska tätskiktssystem. Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Max fuktighet i underlag 90 % RF samt hålla en temperatur mellan +10 °C - +25 °C. Gällande byggtkniska regler, AMA Hus och andra branschregler ska följas t ex Byggkeramikrådets branschregler - BBV, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum och FF System monteringsanvisning.

## Applicering

Stränga ut FF M-1K Lim med hjälp av anpassat hjälpmedel, använd limspidare elit 52 mm eller liknade för att säkerställa rätt mängd lim. Förvattna/fukta FF M-1K Lim efter applicering av limmet med t ex duschspruta och lägg ihop ytorna omedelbart. Montera skarv, anpassad manschett eller tätremsa, säkerställ god övervätning. Släta därefter ut överskottet av FF M-1K Lim över kanterna på överlappen/ manschetterna för att försluta dessa.

Följ alltid aktuell monteringsanvisning. När ytorna torkat kan keramik monteras. Torktiden är ca 3 timmar vid gynnsamma förhållanden.

## Övrig Information

**Torktid:** Öppentid ca 20 minuter. Härdningstid/torktid ca 3 timmar. Torktiden är beroende på temperatur och luftfuktighet samt de allmänna förhållandena på plats. Arbetstemperaturen får inte understiga +10 °C. Härdad produkt är temperaturbeständig -40 °C - +90 °C.

**Rengöring:** Ohärdat lim avlägsnas med torr trasa. Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

**Förpackning:** 300 ml patron.

**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt, frostfritt och torrt.

**Åtgång:** Ca 7,5 m/300 ml.

**Typ:** SMP

**Färg:** Vit

**Torrhalt:** 100 %

**Lösningsmedel:** Nej

**Öppentid:** Ca 20 minuter.

**Härdningstid:** Ca 3 timmar.

**Temp.beständig:** -40 °C - +90 °C.

**Arb.temp:** +5 °C - +40 °C.

**Åtgång:** Ca 7,5 m/300 ml.